



Szybkoschnąca, wydajna, zmywalna



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU/TECHNITherm EPS/1

TECHNIFarb-S

Farba silikatowa zewnętrzna

ZASTOSOWANIE

TECHNIFarb-S jest farbą silikatową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych i innych. Służy także do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Nadaje się ona do użycia na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, a także na innych budynkach i elementach budowlanych.

GŁÓWNE ZALETY

- łatwa w stosowaniu
- szybkoschnąca i wydajna
- bardzo odporna na zmywanie
- dobrze kryjąca
- doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni
- do barwienia w szerokiej gamie kolorystycznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0404 z dnia 12/09/2016: Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), TECHNITherm EPS

WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Niezależnie od rodzaju podłoża należy je, przed przystąpieniem do malowania, zagruntować gruntem **TECHNIGrunt S**. Wyprawy tynkarskie można malować dopiero po ich całkowitym wyschnięciu.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba **TECHNIFarb-S** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem.

**TECHNIFarb-S**
*Farba silikatowa zewnętrzna***PARAMETRY TECHNICZNE**

Kolor	biała lub według wzornika
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5°C do +25°C
Gęstość wyrobu	1674-2046 kg/m ³
Czas schnięcia	od 2 do 6 godzin
Nanoszenie drugiej warstwy	po 6 godzinach
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu średnio zużywa się 1 litr farby na ok. 7 m². W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę **TECHNIFarb-S** należy nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.

W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Okres przydatności farby do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**TECHNIFarb-S**
*Farba silikatowa zewnętrzna***WSKAZÓWKI BHP ORAZ PPOŻ**

- należy chronić wyrób przed dziećmi a w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę
- nie wdychać rozpylonej cieczy a w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych
- stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
- prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP
- szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Powyższe dane, wskazówki i zalecenia opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniu i zostały one udzielone w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującymi w firmie TECHNITynk Sp. z o.o. zasadami. Sposoby postępowania zaproponowane przez TECHNITynk Sp. z o.o. uznane są za powszechne, jednakże każdy użytkownik tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby w tym poprzez sprawdzenie produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności otrzymanych materiałów dla osiągnięcia założonych przez siebie celów. TECHNITynk Sp. z o.o. oraz nasi upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione w wyniku nieprawidłowego, bądź błędnego użycia materiałów.