



TECHNIGrunt-S Emulsja gruntująca

Zwiększa przyczepność, reguluje chłonność

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU/TECHNITherm EPS/1

ZASTOSOWANIE

TECHNIGrunt-S jest preparatem silikatowym przeznaczonym do gruntowania podłoży pod tynki i farby silikatowe. Służy on do gruntowania wszelkich podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i innych. Silikatowy preparat gruntujący **TECHNIGrunt-S** produkowany jest na bazie potasowego szkła wodnego i specjalnej żywicy syntetycznej. Jego działanie polega na wzmocnieniu i wyrównaniu chłonności podłoża oraz na zwiększeniu przyczepności do podłoża tynku silikatowego lub farby silikatowej.

Warstwa preparatu **TECHNIGrunt-S** jest po wyschnięciu przezroczysta (bezbarwna) i posiada właściwości hydrofobowe. Jest on niepalny i może być stosowany także w pomieszczeniach bez okien.

GLÓWNE ZALETY

- łatwy w stosowaniu
- nie ulega zmydleniu
- umożliwia przepuszczanie pary
- zapobiega dyfuzji zanieczyszczeń pomiędzy podłożem a nową warstwą

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0404 z dnia 12/09/2016: Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), TECHNITherm EPS

WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA

Podłoże powinno być mocne, nośne, równe, bez spękań, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wosku oraz odtłuszczone. Stare powłoki malarskie (o słabej przyczepności do podłoża) należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia należy naprawić i zaszpachlować.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor po wyschnięciu	bezbarwny
Gęstość objętościowa	918-1122 kg/m ³
Zawartość popiołu w temp. 450 °C	49,1-52,2 %
Zawartość popiołu w temp. 900 °C	47,8-50,8 %
Zawartość suchej substancji	6,79-7,87 %
Użytkowanie powierzchni	po 24 godzinach

**TECHNI**Grunt-S
Emulsja gruntująca

Sposób nanoszenia

pędzel, wałek

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu średnio zużywa się około 0,1-0,25 kg gruntu na ok. 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat gruntujący **TECHNI**Grunt-S nanosić wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną warstwę. Jeżeli chłonność podłoża tego wymaga, czynność gruntowania należy powtórzyć, nanosząc (na krzyż) kolejną warstwę emulsji gruntującej.

Czas wysychania środka gruntującego zależy od rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 30-40 min. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikatowymi lub przed aplikacją tynku silikatowego należy wykonać minimum 24 godziny wcześniej.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

WSKAZÓWKI BHP ORAZ PPOŻ

- należy chronić wyrób przed dziećmi a w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę
- nie wdychać rozpylonej cieczy a w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych
- stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
- prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP
- szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Powyższe dane, wskazówki i zalecenia opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniu i zostały one udzielone w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującymi w firmie TECHNITynk Sp. z o.o. zasadami. Sposoby postępowania zaproponowane przez TECHNITynk Sp. z o.o. uznane są za powszechne, jednakże każdy użytkownik tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby w tym poprzez sprawdzenie produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności otrzymanych materiałów dla osiągnięcia założonych przez siebie celów. TECHNITynk Sp. z o.o. oraz nasi upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione w wyniku nieprawidłowego, bądź błędnego użycia materiałów.