

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI PRZEZ ŚCIANY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ wg PN-B-02867

1. Zleceniodawca:	TECHNITYNK Sp. z o.o. Rzeczków – Kolonia 60 26-680 Wierzbica
2. Przygotowany przez:	IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek Łuciuk sp. j. 21-500 Biała Podlaska, ul Parkowa 3/1; Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych Swory, ul. Kościelna 13A
3. Przedmiot raportu:	System ociepleń ścian TECHNITherm WHITE
4. Raport Klasyfikacyjny nr:	K1/01/NRO/2023
5. Wydanie nr:	1
6. Data wydania:	14.02.2023
7. Termin ważności:	14.02.2026
Niniejszy Raport Klasyfikacyjny ma 3 strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości.	

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną Systemowi ociepleń ścian TECHNITherm WHITE zgodnie z zasadami PN-B-02867.

2. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji.

2.1 Raporty z badań dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
IGNIS-RTF Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych	TECHNITYNK Sp. z o.o.	01/NRO/2023/T1	NRO

Opis badanej ściany:

System ociepleń ścian zewnętrznych TECHNITherm WHITE składający się z następujących warstw:	
1. Zaprawa klejąca do przyklejania styropianu do podłoża	
Nazwa handlowa	Zużycie
Uniwersalny klej TECHNIKlej-EL	5,0 kg/m ²
2. Styropian EPS100 o grubości 20 mm, oznakowany EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, klasa E wg PN-EN 13501-1, samogasnący	
3. Warstwa zbrojona	
Nazwa handlowa	Zużycie
Uniwersalny klej TECHNIKlej-EL BIAŁY	2,5 kg/m ²

Raport Klasyfikacyjny nr K1/01/NRO/2023

4.	Siatka z włókna szklanego	
	Nazwa handlowa	Gramatura
	HALICO A150	150 g/m ²
5.	Preparat gruntujący	
	Nazwa handlowa	Zużycie
	TECHNIFlex SN	0,35 kg/m ²
6.	Warstwa tynkarska	
	Nazwa handlowa	Zużycie
	TECHNITynk SN Baranek Uziarnienie 1,5 mm	2,5 kg/m ²

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
IGNIS-RTF Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych	TECHNITYNK Sp. z o.o.	01/NRO/2023/T2	NRO

Opis badanej ściany:

System ociepleń ścian zewnętrznych TECHNITherm WHITE składający się z następujących warstw:		
1.	Zaprawa klejąca do przyklejania styropianu do podłoża	
	Nazwa handlowa	Zużycie
	Uniwersalny klej TECHNIKlej-EL	5,0 kg/m ²
2.	Styropian EPS100 o grubości 250 mm, oznakowany EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, klasa E wg PN-EN 13501-1, samogasnący	
3.	Warstwa zbrojona	
	Nazwa handlowa	Zużycie
	Uniwersalny klej TECHNIKlej-EL BIAŁY	2,5 kg/m ²
4.	Siatka z włókna szklanego	
	Nazwa handlowa	Gramatura
	HALICO A150	150 g/m ²
5.	Preparat gruntujący	
	Nazwa handlowa	Zużycie
	TECHNIFlex SN	0,35 kg/m ²
6.	Warstwa tynkarska	
	Nazwa handlowa	Zużycie
	TECHNITynk SN Baranek Uziarnienie 1,5 mm	2,5 kg/m ²

2.2 Raporty z badań ciepła spalania wg PN-EN ISO 1716 / innych właściwości
Brak.

3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

3.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-B-02867.

3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: system ociepleń ścian zewnętrznych **TECHNITherm WHITE**

Stopień rozprzestrzeniania ognia:	NRO
--	------------

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyroby składowe:

System ociepleń ścian zewnętrznych TECHNI Therm WHITE składający się z następujących warstw:	
1. Zaprawa klejąca	
Nazwa handlowa	Zużycie
Uniwersalny klej TECHNI Klej-EL	4,0-5,0 kg/m ²
2. Styropian EPS o grubości od 20 mm do 250 mm, o gęstości max 13,5 kg/m ³ , klasa E wg PN-EN 13501-1, samogasnący	
3. Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej	
Nazwa handlowa	Zużycie
Uniwersalny klej TECHNI Klej-EL BIAŁY	2,5-4,0 kg/m ²
4. Siatka z włókna szklanego	
Nazwa handlowa	Gramatura
HALICO A165	165 g/m ²
5. Preparat gruntujący	
Nazwa handlowa	Zużycie
TECHNI Flex SN	0,35 kg/m ²
6. Wyprawy tynkarskie	
Nazwa handlowa	Zużycie
TECHNI Tynk SN Baranek Uziarnienie 1,5 mm	2,5 kg/m ²

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań końcowych:

Klasyfikacja dotyczy systemu **TECHNI**Therm **WHITE** stosowanego na podłożu niepalnym (klasy co najmniej A2 – s3,d0 wg PN-EN 13501-1).

5. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Opracował:	Piotr Antonowicz	Sprawdził:	Marek Łuciuk
Podpis:		Podpis:	
Data:	14.02.2023	Data:	14.02.2023